IMEDIO 10 ACTIVADOR

ACTIVADOR ESPECIAL PARA UTILIZAR EN COMBINACIÓN CON IMEDIO 10 ADHESIVO.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Activador especial para utilizar en combinación con Imedio 10 Adhesivo.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para pegar y montar prácticamente todos los materiales, como madera, conglomerado, MDF, caucho, metal, vidrio, cerámica y numerosos materiales sintéticos. Para uniones en ángulo recto e inglete, como molduras y marcos luminosos, techos abovedados, rodapiés y listones de acabado. Ideal para el acabado rápido de cocinas, suelos, paredes, muebles y techos. No apropiado para pegar PE, PP, PTFE, siliconas y cristales de coches.

CARACTERÍSTICAS
· Muy rápido
· Limpio
· Universal
· Transparente

PREPARACIÓN
Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +10ºC.
Tratamiento previo de las superficies: Las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasa y encajar bien. Desengrasar con acetona. Lijar ligeramente los metales.
Herramienta: Utilizar en combinación con Imedio 10 Adhesivo.

APLICACIÓN
Modo de empleo:
Pulverizar una de las partes con activador (unos 15 cm) y dejar evaporar éste por completo. Cortar la boquilla del frasco (2 mm) y aplicar a la otra parte una capa fina de adhesivo. Montar las partes inmediatamente y presionarlas fuertemente durante 10 segundos. Después de usarla limpiar bien la boquilla. ¡Atención! El activador puede atacar a la pintura y los materiales sintéticos. Probar primero en un lugar invisible.
Manchas/restos: Eliminar los restos mojados inmediatamente frotándolos con un paño seco o similar. Los restos secos son muy difíciles de eliminar. La acetona disuelve el adhesivo (pero muy lentamente).

TIEMPOS DE SECADO*
Tiempo de secado al tacto: aprox. De 10 segundos a aproximadamente 1 minuto, dependiendo de la naturaleza de los materiales a pegar. Al cabo de 2-5 minutos la unión es suficiente para uso práctico.
Forteleza final: Forteleza final máx. después de aprox. 24 horas.

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materia prima básica: Amina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
como mínimo 24 meses. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.